



Scheda Tecnica:

Codice Prodotto

CE 703

Articolo

Carta Antiolio

Descrizione

Carta naturale di pura cellulosa esente da cloro (ECF), con trattamento WS e con trattamento barrierante a gli oli e grassi vegetali.

Frontale

Grammatura (gr/m2)	90
Spessore (µm)	120

Adesivo

RF

Adesivo permanente acrilico in emulsione acquosa. Adesivo con una buona adesione alle superficie umide a basse temperature. Appositamente sviluppato per contenitori in vetro e con un'eccellente resistenza all'immersione in acqua-ghiaccio.

Tack (N) vetro FTM-9	>12
Coesione (ore) 1kg FTM8	>2
Temperatura di applicazione (°C)	>5°C
Temperatura di esercizio (C°)	-10°C/+75°C

Siliconata

Carta glassine supercalandrata colore larice

Utilizzi ed Applicazioni

Specialmente sviluppato per l'etichettaggio di prodotti che richiedono resistenza a gli oli e grassi vegetali.

Resistenza al grasso



Scadenza

2 anni

Le specifiche tecniche riportate sono di natura generale e basate sulle nostre migliori conoscenze tecnico scientifiche, pertanto non è possibile garantire a priori l'idoneità dei nostri prodotti per le modalità di applicazione ed utilizzo finale. Sarà quindi responsabilità del cliente, tramite proprio procedimento di approvazione preliminare, valutare, testare ed assicurare l'idoneità di ciascun prodotto per il proprio utilizzo finale; Rubino SRL non può quindi essere ritenuta responsabile per l'uso finale inadeguato dei suoi prodotti. Queste specifiche tecniche sostituiscono tutte le versioni precedenti. Le informazioni possono essere soggette a modifica senza preavviso.